



Tekniska datablad.

Permahyd® Stone Chip Protector



Waterborne Stone Chip Protector

Permahyd Stone Chip Elastic är ett vattenbaserat stenskottsskydd. Produkten är särskilt lämplig som skydd på de delar av personbilar och yrkesfordon som oftast drabbas av stenskott, t.ex. fronten och dörrkarmarna.

- Ger hög elasticitet.
- Kan täckas med alla topplacker.
- Finns i kulörerna 7101 black och 7103 white.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permahyd® Stone Chip Protector

Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Fullt genomhårdade 2K Surfacers eller 2K Epoxy Primer-Surfacer



Appliceringsmetod	Protector	Reducer
	Volym	Volym
VOC anpassad / HVLP	100%	≤ 10%
Högtryckssprutning	100%	0%
	7101 - 7103	6000



Inte tillämpligt



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.5 - 2	1.5 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 2	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Högtryckssprutning	-	3 - 4 bar	spruttryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 3 sprutvarv

före ugnstork: 35 min - 40 min



	150μ	300μ
20 °C	2 tim - 2 tim 30 min	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	30 min - 35 min	30 min - 35 min



2K Topcoat
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 130: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 130 g/l

Permahyd® Stone Chip Protector


Produkter

Permahyd® Stone Chip Protector 7101
Permahyd® Stone Chip Protector 7103

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



150 - 300 µm

Teoretisk täckförfåga

525 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller termoplastiska acrylytor.
- För länder utanför EU eller vid användning för annat än fordonslackering : kan som alternativ ,Permacron Base Coat 293/295/297 eller Permacron MS Top Coat 730/Top Coat 257 användas om inte förbjudet enligt VOC Direktiv 2004/42/EC och om tillgänglighet.
- Kan inte appliceras över syrainnehållande primers.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.