



Tekniska datablad.

Permacron® 2K Clear Coat 8018



2K-klarlack för Speed Repair i sprayburk

Permacron 2K Clear Coat 8018 i 2K-sprayburk är en klarlack för personbilar.

- Snabbtorkande.
- Ger bra glans- och fyllnadsgrad.
- Goda poleregenskaper.
- Lämplig för Speed Repair.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permacron® 2K Clear Coat 8018




Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Permacron Basecoat 293/295: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.



1. Skakas före användning. (i minst två minuter)
 2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
 3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
 4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.
- Gör ett sprutprov efter skakning.



Pot life vid 20°C : 12 tim
Skakas väl igen precis före användning.



2 sprutvarv

med mellanavluftning: 5 min - 10 min
slutavluftning: 10 min



60 - 65 °C	20 min - 30 min
20 °C	12 tim - 16 tim



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 - 7 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 640: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 640 g/l

Permacron® 2K Clear Coat 8018

Produkter

	Permacron® 2K Clear Coat 8018
	35 - 45 µm 2 sprutvarv
Teoretisk täckförmåga	150 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera. Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- IR torkning är inte tillåtet på strålkastatparationer.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningsen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.